

Underhållsmanual

Rätt skötsel och underhåll av armaturer och utrustning upprätthåller kvalitet, funktion och utseende, samt möjliggör lång livslängd på produkten. Underhåll är också ett krav för att bibehålla produktgarantin.

RENGÖRING

Ytan skall med jämna intervaller noggrant rengöras med en blandning av ljummet vatten och klorin (1%). Se nedan för rekommenderad underhållsintervall.

| Ytbehandling | Zon 1 | Zon 2 |
|-------------------|-------------|-------------|
| Lackering C3 | 4 gånger/år | 2 gånger/år |
| Lackering C4 | 2 gånger/år | 1 gånger/år |
| Varmgalvanisering | 1 gånger/år | 1 gånger/år |
| Koppar | 1 gånger/år | 1 gånger/år |

OBS: Produkter i extra utsatt miljö (t.ex. vägsalt, klor eller alkalisk miljö) kan kräva mer underhåll, kontakta Westal för rekommendation.

Utöver rengöring skall översyn av produkter göras regelbundet för att upptäcka eventuell skadegörelse, klotter eller liknande i tidigt skede. Skadade pulverlackade ytor underhålls bäst genom att fylla i uppkomna skador.

För att produktens rostskyddsegenskaper ska upprätthållas är det viktigt att ev. transport och monteringskador bättras omgående.



BÄTTRING AV PULVERLACKADE YTOR

Vid övermålning efter utomhusexponering, åldring eller skada måste man säkerställa komplett rengöring av ytan för att avlägsna all ev. ytkontaminering såsom olja, fett, saltkristaller eller annan beläggning. Detta ska göras före applicering av Westals bättringsfärg. Målning bör ej utföras vid temperaturer under 7°C eller fuktiga dagar (dvs vid regn, dagg eller liknande).

- Ytan som skall behandlas rengöres noggrant, vid behov med en blandning av klorin och vatten. (Överdriven tvättning kan dock göra mer skada än nytta).
- Slipa underlaget lätt med fint sandpapper, gärna övergången mellan färgen och där det är slipat. Se till att ytan är helt torr.
- Vid behov grunda med zinkprimer. (För applicering följ tillverkarens bruksanvisning)
- Applicera sedan Westals bättringsfärg.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

- Undvik rengöring med aggressiva rengöringsmedel.
- Undvik att använda rengöringsredskap som riskerar att repa eller skada ytan.
- Undvik att utföra ingrepp eller andra förändringar i produktens originalskick. Det kan medföra att pulverlacken får ett försvagat eller till och med obefintligt skydd.